PROTECTIVEWEAR INFORMACION DE TEJIDO

TEJIDO	**INDESTRUCTIBLE HYDRO**
ACABADO	Hydrofoil
CÓDIGO DE PRODUCTO	0177 02

POLYESTER/COTTON

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

MEZCLA	65% Polyester 35% algodón
PESO ACABADO	245 g/m²
TITULO HILO	warp Nm 26 tejido Nm 24
CONSTRUCCIÓN ACABADO	warp 34 threads/Cm tejido 22 threads/Cm
LIGAMENTO	Twill 2X1 Z
ANCHO ÚTIL	150 cm

RENDIMIENTO FÍSICO	MÉTODO DE PRUEBA	TRATAMIENTO PREVIO		RESULTADOS	CALIFICACIÓN ETSA
FUERZA DE TENSIÓN	ISO 13934 - 1		warp	1200 N	N/A*
			tejido	650 N	N/A*
APELMAZAMIENTO I.C.I. BOX	ISO 12945 - 1, 36000 Rev			4	N/A*
ENCOGIMIENTO AL LAVAR	ISO 15797	5x @ 75°C		±3	N/A*

RENDIMIENTO DEL COLOR	MÉTODO DE PRUEBA			RESULTADOS	CALIFICACIÓN ETSA
FROTADO EN SECO	ISO 105 X 12			4	N/A*
LAVADO	ISO 105 C06 E1S	cambio de color		4	N/A*
	ISO 105 C06 E1S	tinte	Polyester	3/4	N/A*
	ISO 105 C06 E1S	tinte	algodón	3/4	N/A*
LIMPIEZA EN SECO	ISO 105 D 01	cambio de color		4	N/A*
TRANSPIRACIÓN	ISO 105 E 04	cambio de color		4	N/A*
	ISO 105 E 04	tinte	Polyester	3/4	N/A*
	ISO 105 E 04	tinte	algodón	3/4	N/A*
RESISTENCIA A LA LUZ	ISO 105 B 02			5	N/A*
NOTAS	Los resultados de los comportamientos colorísticos son valores medios. Colores oscuros y especiales podrían no cumplir los valores indicados.				

CERTIFICATIONS	NORM	PERFORMANCE LEVEL
PRUEBA DE PULVERIZACIÓN (SIN LAVAR)	ISO 4920	100 (ISO 5)
RESISTENCIA QUÍMICA	EN 13034 (type 6)	NaOH 10% and/or H2SO4 30% only

ETIQUETADO DE CUIDADOS - LAVADO DOMÉSTICO

QUALIFICATION SYMBOL - LAVADO INDUSTRIAL

NOTAS

Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales.
Pre-tratamiento para conformidad a certificación según ISO 15797, secado en tambor.
Se recomienda un proceso de lavado profesional para las prendas de protección.
Progressive shrinkage will occur in use.
MANTENIMIENTO - TODOS LOS TEJIDOS ESTAN PROBADOS CON LOS METODOS DE TEST KLOPMAN.
Compliance to EN 13034 type 6 for NaOH 10% and/or H2SO4 30% only

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4408 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

DATE: mag 31 2016

WWW.KLOPMAN.COM

Documento informativo solamente. Para un documento controlado, contacte nuestro servicio técnico.
NOTA * : No disponible para este producto.